

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Resultados del laboratorio Applus+ / LGAI

FECHA DE REALIZACIÓN

14/10/2011 - 04/11/2011

MATERIAL DEL INFORME

MICROESFERAS 20%

01 IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO

Material: TECNOCEMENTO MICROESFERAS 20%.

Método: UNE-ENV 12633:2003, anexo A. Marco: UNE-EN 13813:2003.

Superficie húmeda con abundante agua; longitud neta 126 mm;

zapata ancha; temperatura del ensayo 22 grados C.

02 RESULTADOS

Determinación	Valor USRV
1	64
2	65
3	62
4	64
5	64
Certificado simplificado	64 · clase 3

La clase 3 es la clasificación indicada en el informe de 2011. No se extrapola a otras formulaciones, acabados ni condiciones de uso.

Resumen editorial de TECNOCEMENTO. No sustituye al documento ORIGEN. Los resultados se refieren exclusivamente al material ensayado en 2011; las normas se citan con la edición del informe.